

6_M63_(2004)_IBR_Becici_91-99.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat Pro


File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

1 / 300 | 71.1% | Search

Bookmarks

- IBR 2004 -
DIAGNOSTIKA I
EKOLOGIJA
 - Spisak radova sa rezimeima
 - Uputstvo za korišćenje CD-a
 - I - Primena IBR-a
 - II - Ekologija i praksa
 - III - Dijagnostika i inspekcija
 - IV - Oprema, razvoj i automatizacija u IBR-u
 - V - IBR standardizacija, sertifikacija i menadžment kvalitetom


САНДР SSNDT

СРПСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ БЕЗ РАЗАРЊА
SERBIAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING

Međunarodno savetovanje IBR 2004:
Dijagnostika i ekologija

Pod pokroviteljstvom
**Ministarstva nauke i zaštite životne sredine
Republike Srbije**

Vreme održavanja
Maj 2004. god.

Bečići

Windows taskbar: File Explorer, Internet Explorer, Task View, Taskbar settings, Taskbar search, Taskbar icons, Taskbar status bar: ENG, 9:33 AM, 2/9/2024

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

IBR 2004 -
DIAGNOSTIKA I
EKOLOGIJA

- Spisak radova sa rezimeima
- Uputstvo za koriscenje CD-a
- I - Primena IBR-a
- II - Ekologija i praksa
- III - Dijagnostika i inspekcija
- IV - Oprema, razvoj i automatizacija u IBR-u
- V - IBR standardizacija, sertifikacija i menadžment kvalitetom

8.27 x 11.69 in

**ORGANIZACIONI ODBOR
(ORGANISATION COMMITTEE)**

1. Radoljub Došić, dipl.ing., (predsednik) „Zavod za zavarivanje“ A.D. – Beograd
2. Mr Durdija Čašić, dipl.ing., Institut „VINČA“ – Beograd
3. Dragoljub Radojičić, dipl.ing., „Zavod za zavarivanje“ A.D. – Beograd
4. Goran Sofronić, dipl.ing., „Zavod za zavarivanje“ A.D. – Beograd
5. Branislav Kovacević, dipl.ing., EPS „Centar za kvalitet“ – Beograd
6. Tatjana Samardžić, dipl.ing., JAT – Beograd
7. Ljiljana Dundarski, dipl.ing., „NIS-GAS“ – Zrenjanin

**NAUČNO STRUČNI ODBOR
(SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMMITTEE)**

1. Prof. Dr Aleksandar Sedmak, dipl.ing.
2. Dr Slobodan Gajin, dipl.ing.
3. Dr Stefan Janković, dipl.ing.
3. Mr Durdija Čašić, dipl.ing.
4. Dragoljub Radojičić, dipl.ing.
5. Tatjana Samardžić, dipl.ing.
6. Radoljub Došić, dipl.ing.
7. Goran Sofronić, dipl.ing.

REDAKCIJA ZBORNIKA RADOVA

1. Goran Sofronić, dipl.ing. UREDNIK (EDITOR)
2. Dušan Čašić, dipl.ing. TEHNIČKI UREDNIK (TECHNICAL EDITOR)

II

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

9:35 AM 2/9/2024 ENG

The screenshot shows a PDF document titled "Medunarodno savetovanje International Symposium" held from May 24-28, 2004, in Belgrade. The document contains several technical papers and abstracts, such as "RADIOTEST IZUŠTAJANJE DIZELOVIH MOTORNIH VELIČINA" (Radio test examination of diesel engine pistons), "TESTIRANJE ZA ZAVARIVANJE TAVAREHNIH SPOJEVA TERMOPLASTA" (Testing of thermoplastic weld joints), and "TESTIRANJE ZA RAZVODNOST METALNOG LANA" (Testing of metal wire tensile strength). A sidebar on the left lists various reports categorized by topic like "DIAGNOSTIKA I EKOLOGIJA".

The screenshot shows a multi-document interface in Adobe Acrobat Pro. The left sidebar contains a 'Bookmarks' panel with several entries under 'IBR 2004 - DIAGNOSTIKA I EKOLOGIJA', including 'Spisak radova sa rezimeima', 'Uputstvo za korišćenje CD-a', 'I - Primena IBR-a', 'II - Ekologija i praksa', 'III - Dijagnostika i inspekcija', 'IV - Oprema, razvoj i automatizacija u IBR-u', and 'V - IBR standardizacija, sertifikacija i menadžment kvalitetom'. The main area displays several PDF pages from the 'Dijagnostika i ekologija' section, specifically focusing on 'Non-destructive testing methods for inspection of structures and materials' (NEDT) and 'IBR 2004: Dijagnostika i ekologija'. These pages include detailed descriptions of various testing methods like ultrasonic, magnetic, and penetrant testing, along with their applications and safety guidelines.

6_M63_(2004)_IBR_Becici_91-99.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat Pro

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

IBR 2004 -
DIAGNOSTIKA I
EKLOGIJA

- Spisak radova sa rezimeima
- Uputstvo za koriscenje CD-a
- I - Primena IBR-a
- II - Ekologija i praka
- III - Dijagnostika i inspekcija**
- IV - Oprema, razvoj i automatizacija u IBR-u
- V - IBR standardizacija, sertifikacija i menadžment kvalitetom

III Dijagnostika i inspekcija

1. „Metodološki pristup analizi stanja i ocena integriteta cevnog sistema kotlova“ (M. Arsić, V. Aleksić, S. Sedmak)
2. „Metodologija endoskopske dijagnostike vazduhoplovog klipnog motora u sistemu održavanja prema stanju“ (S. Janković, M. Iovanović)
3. „Evaluation some boiler parts from the viewpoint of residual service life“ (E. Slusny - SLOVACKA)
4. „Principles of extending safe operation of boiler critical components on the basis of material examinations“ (A. Hernas, J. Dobryzcki, J. Wodzynski - POLJSKA)
5. „Tribodijagnostika na osnovu dinamike procesa trenja“ (M. Babić, B. Jeremic)
6. „Eksperimentalno merenje zaostalih napona na čeličnoj konstrukciji mosta“ (Z. Burzić, M. Zrilić)
7. „Uticaj izbora mreže KE pri određivanju vrednosti faktora intenziteta napona“ (M. Živković, G. Jovićić, S. Vulović, R. Vučanac)
8. „Ispitivanje turbomlaznih motora na ispitnim stanicama“ (E. Banjac, D. Banjac)
9. „Dijagnostika u brodskoj reparaciji“ (S. Ivošević, N. Ivošević)

Windows 9:36 AM ENG 2/9/2024

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

METODOLOŠKI PRISTUP ANALIZI STANJA I OCENA INTEGRITETA CEVNOG SISTEMA KOTLOVA

1

dr Miodrag Arsić, naučni saradnik, mr Vujadin Aleksić, istraživač saradnik, Nenad Marković, mag.inž.

GOŠA Institut, Milana Rakica 35, Beograd, razvoj@verat.net, v_aleksic@hotmail.com

prof. dr Stojan Sedmak,

DIVK, Milana Rakica 35, Beograd, asedmak@eunet.yu

Rezime

Prevremeni otaz zavarenih spojeva cevnog sistema (cevi ekonomajzera i ekranzke cevi) kotlova javlja se izstvorenjem uticajem velikog broja tehnološko-metallurških, konstrukcijskih i eksploatacijskih faktora. Zato se pogonka sigurnost i integritet cevnog sistema u uslovima eksploatacije, može ostvariti samo pravilnim izborom materijala cevi i potpunim poznавањем ponasanja osnovnog materijala i zavarenih spojeva u različitim režimima rada kotla.

U radu je na primeru vrelodognog kotla VKL-50 prikazan metodološki pristup analizi stanja cevnog sistema kotlova. Izloženi su rezultati ispitivanja kvaliteta osnovnog materijala i zavarenih spojeva cevi što je omogućilo ocenu integritetu cevnog sistema u različitim režimima rada kotla.

Ključne reči:
analiza stanja, cevni sistem, ocena integriteta

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STATE ANALYSIS AND ASSESSMENT INTEGRITY OF BOILERS PIPE SYSTEM

Abstract

Precocity failure of pipe system welded joints (pipes of water heater and screen pipes) of steam boilers appears as a consequence of numerous technological, metallurgical and service factors. Therefore operational safety and integrity of pipe system in service conditions can be achieved only by convenient selection of pipe material and complete understanding of base metal and welded joints behaviour.

The methodological approach has been presented for the state analysis of the boiler pipe system. The example of a hot-water boiler VKL-50 has been used to illustrate the testing methods of base metal and pipes welded joints quality. The research results have enabled the integrity assessment of the boiler pipe system in different operation regimes.

Key words:
state analysis, pipe system, assessment integrity

Uvod

Podaci o trenutnom kvalitetu cevnog sistema su potrebni radi donošenja odluke o daljoj eksploataciji i ukupnoj oceni pouzdanoći kotlovnog postrojenja.

SDIBR – Savetovanje 91 Bеčићи, 24. – 28. 05. 2004

9:37 AM 2/9/2024 ENG

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

100 / 300 | 71.1% |

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

Analize postojećih rešenja predstavljaju važne informacije i za usavršavanje metoda projektovanja i konstruisanja cevnog sistema kotlova, razvoj novih tehničkih rešenja i metoda ispitivanja, kao i za poboljšanje svojstava postojećih materijala i tehnologija njihove obrade i za razvoj novih materijala.

ANALIZA STANJA CEVNOG SISTEMA KOTLOVA

Analize stanja cevnog sistema kada polazi od baze podataka, sl.1, predstavlja proces koji zahteva sistematičan prilaz problemima i može se smatrati metodološkim pristupom za ocenu kvaliteta i pouzdanosti cevnog sistema u eksploataciji. Prevashodnu cilj svake analize trenutnog kvaliteta cevi je procena njihovog radnog veka, sigurnosti i pouzdanosti u radu kotlovnog postrojenja.

Slika 1. Proces analize stanja cevnog sistema vrelvodnjog kotla

SDIBR – Savetovanje 92 Bečići, 24. – 28. 05. 2004

8.26 x 11.69 in

Windows Taskbar: Search, Mail, File Explorer, Internet Explorer, Task View, Taskbar settings, Date/Time: 9:37 AM, ENG, 2/9/2024

6_M63_(2004)_IBR_Becici_91-99.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat Pro

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

101 / 300 | 71.1% | Search

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

**OCENA KVALITETA I INTEGRITETA CEVNOG SISTEMA
KOTLA VKL-50**

Velovelodni kotao VKL-50 služi za toplifikaciju, a njegov cevni sistem izrađen je od bešavnih cevi prečnika 37 mm, debljine zida 4 mm. Pritisak vrele vode na izlazu je 13 bar, a temperatura 170 °C. Cevi su zavarene TIG postupkom.

Analiza hemijskog sastava materijala cevi

Analiza hemijskog sastava materijala cevi uradena je na uzorku uzetom sa cevi koja je bila u eksploataciji

Tabela 1. Hemijski sastav materijala cevi

Hemijski element	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Cr	Ni	Nb
Sadržaj %	0.12	0.27	0.43	0.006	0.006	0.018	0.225	0.051	0.01	0.011

Rezultati analize, dati u tab. 1, pokazuju da je čelik garantovane čistoće sa niskim sadržajem P+S, a nešto povećanim procentom Cu i Nb kao slobodnim primesama.

Sadržaj bakra iznad 0.2% povećava otpornost čelika prema atmosferskoj koroziji. Međutim na povišenu temperaturu ili za vreme zavarivanja postaje neposrednu uzročnik interkristalnog skrtjivanja naročito ako se po granicama zrna izluči interkristalni kari sloj CuFe – poznat efekat CCC (Copper Contamination Cracking – bakrom zaprijeane površine).

Sadržaj Nb je takođe visok. Niobijum veći pri malim sadržajima (0.005-0.008) gradi karbonitride koji posle valjanja daju vrlo sitne i brojne čestice čime se postiže efekat povećanja granice tečenja i smanjenja udarne žilavosti. U smisloznim čelicima ja sadržaj Nb iznad 0.02%.

Ispitivanje zavarenih spojeva zatezanjem

Ispitivanja zatezanjem zavarenih spojeva izvedena su na sobnoj temperaturi na tehničkim epruvetama sa nadvišenjem i na standardnim epruvetama sa paralelno obrađenim bokovima, koje su ispitane na sobnoj i povišenoj temperaturi (200 °C). Rezultati ispitivanja prikazani su u tab. 2.

SDIBR – Savetovanje 93 Bećići, 24. – 28. 05. 2004

8.26 x 11.69 in

9:37 AM 2/9/2024 ENG

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

102 / 300 | 71.1% | Search

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

Tabela 2. Rezultati ispitivanja zatezanjem


Epruve ta	Dimenzije epruvete		Sila na granici tečenja	Granica kidanja	Zatezna čvrstoća	Izdružen je	Suženje preseka	
	a [mm]	b [mm]	F _t [N]	R _{ut} [MPa]	F _u [N]	R _{ut} [MPa]	A _c [%]	Z [%]
teh.1	3.6	17.5	22563	358	28449	452	24.5	51.1
teh.2	3.6	17.8	23544	367	29430	459	25.5	53.5
				363		456	25	52.3
Sr. vr. za tehničku epruvetu								
stand.3	3.6	15.4	17168	301	22563	396	24.5	53.3
stand.4	3.6	15.2	17658	323	22073	403	18.0	45.8
Sr. vr. za standardnu epruvetu				312		400	21.3	49.6

Ispitivanja zavarenih spojeva zatezanjem ukazuju na zadovoljavajuću čvrstoću, uz relativno veliku plastičnost.

Ispitivanje tvrdće zavarenih spojeva

Na pripremljenom uzorku ispitana je tvrdća kroz zavareni spoj po Vickersu (HV 30), tab. 3.

Tabela 3. Rezultati ispitivanja tvrdće zavarenog spoja HV'30

Vrsta zavarenog spoja	Merna mesta													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15	15	22	22	15	15	14	14	16	16	22	22	15	14
	5	5	3	2	5	5	8	3	7	3	5	5	5	5

Rezultati ispitivanja pokazali su da je tvrdća zone uticaja toploće veća za oko 20% od tvrdće osnovnog metala, što je nezнатно, a da je tvrdća metalna šava veća za oko 48% od tvrdće osnovnog metala, što je posledica ima povećanje krošti u zoni metalna šava.

Ispitivanje žilavosti zavarenih spojeva

Ispitivanje udarne žilavosti obavljeno je na temperaturi 20 °C, na epruvetama čiji je poprečni presek manjih dimenzija od osnovne standardne epruve, zbog dimenzija cevi. Zarez je napravljen u metalu šave. Rezultati ispitivanja, prikazani u tab. 4, pokazuju da je udarna žilavost metalna šava zadovoljavajuća.

SDIBR – Savetovanje 94 Bečići, 24. – 28. 05. 2004

Tabela 4. Rezultati ispitivanja žilavosti

Epruveta	Dimenzije, [mm] a c	Površina A, [cm ²]	Energija loma KV, [J]	Žilavost, [J/cm ³]
1	3.7 6.53	0.242	46.1	191
2	3.8 6.27	0.238	47.1	198
3	3.7 6.19	0.229	42.2	184
4	3.7 6.45	0.238	47.2	198
5	3.8 6.35	0.241	46.2	192
Srednja vrednost			45.76	193

Metalografska ispitivanja zavarenog spoja

Na posebno pripremljenom izbrusku izvedena su makroskopska i mikroskopska ispitivanja. Makroskopskim ispitivanjima je nađeno da je penetracija zadovoljavajuća i da nema prslina. Mikroskopskim ispitivanjima je utvrđeno da je struktura osnovnog metala ferito-pelitna sa odnosom 80:20 i veličinom zrna 5-7, dok je u korenom prolazu metala šava prisutna Vidmanštetenva struktura /1/.

Metalografska ispitivanja cevnih lukova

Metalografska analiza je izvršena u cilju utvrđivanja deformacije zrna u spoljnoj i unutrašnjoj zoni cevnih lukova. Analiziran je uzorak u najkritičnijoj zoni (zona sa najvećim zatezanjem u spoljnjem delu luka) /1/.

Uočena je velika deformacija zrna u pravcu zatezanja (zrno je izduženo), što je povoljno samo ako opterećenje deluje u pravcu zrna. Mikrostruktura unutrašnje zone takođe je izdužena ali manje od strukture u spoljnoj zoni. Na unutrašnjem luku u obe zone zrno je pretrpelo deformaciju sabijanja pa je došlo do njegovog zadebljavanja.

Ultrazvučna provjera debljine zida cevnog sistema i kontrolni proračun čvrstoće


U cilju utvrđivanja stanja cevnog sistema vrelvodnog kotla izmereni su debljina zida cevi (u iznosu 10%), sl. 2, i urađen je kontrolni proračun na čvrstoću. Minimalna izmerena debljina zida cevi iznosi $s_{min}=2.6$ mm.

Potrebna debljina zida cevi pod unutrašnjim pritiskom za utvrđenu granicu tečenja i radne parametre (uslove eksploatacije) iznosi $s=1.6$. To ukazuje da su izmerene debljine zida cevi u granicama dopuštenih vrednosti.

SDIBR – Savetovanje 95 Bećici, 24. – 28. 05. 2004

- IBR 2004 -
DIJAGNOSTIKA I
EKOLOGIJA
 - Spisak radova sa
rezimeima
 - Uputstvo za
korišćenje CD-a
 - I - Primena IBR-a
 - II - Ekologija i
praksa
 - III - Dijagnostika i
inspekcija**
 - IV - Oprema,
razvoj i
automatizacija u
IBR-u
 - V - IBR
standardizacija,
sertifikacija i
menadžment
kvalitetom

8.26 x 11.69 in

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

Slika 2. Shematski prikaz donjeg zagrejača vode za mernim područjima i pravcima merenja
debljine zida cevi ultrazvukom

Ultrazvučna provera debljine zida cevnih lukova

Najosetljiviji delovi cevnog sistema su najčešće lukovi čija je otpornost manja od otpornosti pravil delova. Ostecenja se najviše koncentrišu u zoni istezanja lukova i neutralnoj zoni. Ubrzanim oštećenju doprinose i koroziona zamora razaranja. Iz navedenih razloga izvršena je provera geometrije lukova odnosno debljine zidova lukova i njihova promena u odnosu na pravi deo. Izmerena su po tri luka od 90° i 120° . Merna mesta na spoljnjem luku su na međusobnim rastojanjima po 30 mm, a na unutrašnjem po 25 mm.

Najmanja debljina zida spoljnog cernog luka je 3.7 mm što je za 7.5% manje od osnovne debljine, a najveće zadebljanje na unutrašnjem cernom luku je 5.0 mm i to u osi simetrije luka što je za 25% veće od osnovne debljine zida cevi.

Proračun cevnih lukova

Srednji obimni napon koji se javlja u zidovima cernog luka koji je izložen unutrašnjem pritisku izračunava se na osnovu ravnoteže sile u prostoru koji je pod pritiskom F_{ph} , sl. 3a, u kome vlada sila pF_i i od napona koji vlada u materijalu poprečnog preseka F_w sa rezultujućom silom na strani krivine postavljane u zidu debljine s .

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

105 / 300 | 71.1% | Search

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

Bookmarks

- IBR 2004 - DIJAGNOSTIKA I EKOLOGIJA
 - Spisak radova sa rezimeima
 - Uputstvo za korišćenje CD-a
 - I - Primena IBR-a
 - II - Ekologija i praksa
 - III - Dijagnostika i inspekcija**
 - IV - Oprema, razvoj i automatizacija u IBR-u
 - V - IBR standardizacija, sertifikacija i menadžment kvalitetom

PRESEK A-A

a) ravnoteža zila

b) korekcijski faktori

Slika 3. Određivanje debeline zida cevnog luka pod dejstvom unutrašnjeg pritiska

Ako se uzme da je naprezanje jednako dozvoljenom naponu, odnosno $\sigma_u = K/S$ (K - granica tečenja, S - stepen sigurnosti), prema hipotezi o složenom tangencijalnom naponu, za neophodnu najmanju debelinu unutrašnjeg i spoljnog zida cevi, dobijaju se relacije:

$$\frac{2(R-d)}{2(R-d-s_u)} \cdot \frac{s_u}{s_o} = \frac{2(R-d)}{2(R-d-s_t)} \cdot \frac{s_t}{s_o} = \frac{d}{2\left(\frac{K}{S}\right)p-1}$$

gde je s_o najmanja debelina zida. Korekcijski faktori za određivanje debeline zida cevnog luka pod dejstvom unutrašnjeg pritiska prikazani su na sl. 3b.

Za razmatrane cevne lukeve ($\varnothing 57/90^\circ$ -200 mm i $\varnothing 57/120^\circ$ -90 mm) najmanje izmerene debeline zida zadovoljavaju.

Analiza korozionog oštećenja na čvrstocu i preostali vek cevi

Postupak utvrđivanja čvrstote i preostalog veka trajanja cevovoda sa erozio-korozionim (EK) oštećenjima zasniva se na sledećim principima (2/):

- čvrstota cevovoda sa EK oštećenjima u toku celog eksploatacionog perioda do donošenja odluke o popravci, ne sma da bude manja od projektne čvrstote;
- čvrstotu cevovoda sa EK oštećenjima ne treba odrediti samo u trenutku redovnog pregleda, već je takođe treba predvideti i za period do narednog redovnog pregleda;
- predistoriju razvoja svakog pojedinačnog oštećenja izazvanog EK dejstvom, treba uzeti u obzir prilikom proračuna, tj. vreme korišćenja cevnog sistema sa EK oštećenjima i kinetiku rasta defekta.

Oslabljena oblast usled korozije utvrđuje se na osnovu rezultata pojedinačnih ispitivanja stanja cевних elemenata. Grančna vrednost dopuštene dužine korozionog oštećenja cevi prema (2/), za koje se može smatrati da ne smanjuje nosivost, određuje se jednačinom:

$$L_{kp} = 8 \cdot \sqrt{R \cdot t_{\text{max}}},$$

gde je R poluprečnik cevi.

SDIBR – Savetovanje 97 Bečići, 24. – 28. 05. 2004

9:38 AM ENG 2/9/2024

6_M63_(2004)_IBR_Becici_91-99.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat Pro

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

106 / 300 | 71.1% |

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

Procenu vremena sigurne eksploatacije, ako je zadovoljen uslov iz gomje jednačine, određuje se korišćenjem sledeće zavisnosti

$$T = \frac{t_i - t_1}{t_i - t_1} \cdot \frac{T_1}{K}, \quad K = (i\pi + 1.4) / (i\pi + 1),$$

gde je T_1 period eksploatacije cevne sekcije pre poslednjeg pregleda, K korekcijski faktor moguće greške, i ukupan broj pregleda korozionog oštećenja u toku eksploatacije cevi.

Interval pouzdane eksploatacije ΔT cevnog sistema sa korozionim oštećenjima određuje se iz izraza

$$\Delta T = T - T_1$$

Navedeni postupak ima praktični značaj, jer omogućava da se utvrdi period sigurnog rada cevnog sistema i proceni vreme do narednog pregleda ili reparature na bazi ispitivanja bez razaranja. Za njegovu primenu neophodno je postojanje adekvatne baze podataka, sl. 1.

Procena pouzdanosti zavarenih cevi

Za procenu pouzdanosti zavarenih spojeva cevi vrelodnog kotla VKL-50 (nema baze podataka), primjenjen je probablistički model tipa "čvrstoće-naprezanje", koji se zasniva na predstavljanju karaktera promene čvrstoće zavarenih spojeva i promene naprezanja, koja deluju u vidu slučajnih veličina ili slučajnih funkcija vremena. Pri tome se pod naprezanjem podrazumeva da svi spoljni uticajni faktori, a pod čvrstoćom zbir unutrašnjih osobina zavarenog spoja. Otkaz predstavlja slučajno stanje koje odgovara definisanim stepenom prekoračenja naprezanja u odnosu na čvrstoću 1.

Pri proceni pouzdanosti zavarenih spojeva su razmotrone tri promenljive: unutrašnji prečnik ($D_e=49$ mm), pritisak r odnog fluida u cevi ($p=1.3$ MPa) i debljina zida cevi ($t=4$ mm).

Srednje naprezanje u dotoj debljini zida cevi je:

$$\bar{\sigma} = \frac{\bar{D}_e \cdot \bar{p}}{2 \cdot t}$$

Varijanca naprezanja zavisi od variancije pojedinih promenljivih: $\sigma = \sqrt{(\bar{D}_e \cdot \bar{p})^2 - (\bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3)}$

Kada nema međusobne korelacije, za slučaj sa tri promenljive, varianca naprezanja je:

$$s_{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x_i} \right)^2 s_i^2 = \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \bar{D}_e} \right)^2 s_{\bar{D}_e}^2 + \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \bar{p}} \right)^2 s_{\bar{p}}^2 + \left(\frac{\partial \sigma}{\partial t} \right)^2 s_t^2,$$

$$s_{\sigma}^2 = \left(\frac{\bar{D}_e}{2 \cdot t} \right)^2 s_{\bar{D}_e}^2 + \left(\frac{\bar{D}_e}{2 \cdot t} \right)^2 s_{\bar{p}}^2 + \left(-\frac{\bar{D}_e \cdot \bar{p}}{s \cdot t^2} \right)^2 s_t^2$$

Pod pretpostavkom da se promene čvrstoće i naprezanja pokrovaju normalnom zakonom raspodele, i da nema međusobne korelacije, pouzdanost zavarenih spojeva (R) se izračunava:

$$R = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \int e^{-\frac{x^2}{2}} dx, \text{ pri čemu je } m - \text{argument tablične vrednosti: } m = -\frac{\bar{R}_{2a} - \bar{\sigma}}{\sqrt{s_{\sigma}^2 + s_t^2}}$$

Izračunavanjem integrala, u formuli za R , metodom brojnog integriranja dobija se za neoštećene cevi (debljina zida $t=4$ mm) vrlo visoka pouzdanost zavarenih spojeva $R=0.9$, a za oštećene cevi (debljina zida $t=2.6$ mm) pouzdanost zavarenih spojeva $R=0.66$, što ukazuje na mogućnost pojave otkaza u eksploataciji.

SDIBR - Savetovanje 98 Bečići, 24. - 28. 05. 2004

8.26 x 11.69 in

Windows Taskbar: 9:39 AM ENG 2/9/2024

6_M63_(2004)_IBR_Becici_91-99.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat Pro

File Edit View Window Help

Create | Bookmarks | Tools | Sign | Comment

107 / 300 | 71.1% |

IBR 2004: Dijagnostika i ekologija

Zaključak

Dug radni vek, sigurnost i pouzdanost u radu su ciljevi, kojima su namenjena istraživanja postupka za određivanje stanja cevnog sistema kotla. U tu svrhu su za konkretni slučaj izvršena laboratorijska ispitivanja materijala cevi i zavarenih spojeva, provjerena je geometrija cevnih lukova, izvršena je ultrazvučna kontrola debljine zida cevi i utrađeni odgovarajući poraćuni.

Zadnjičci koji proizilaze su sledeći:

1. Prikazani metodološki pristup za analizu stanja cevnog sistema kotlova, može biti upotrebljen pri izradi nove ili poboljšanju postojeće konstrukcije, za planiranje obima i termina izvođenja remonta i količine rezervnih delova.
2. Probabilistička analiza pouzdanosti kritičnih zavarenih spojeva omogućava da se proceni kolom se verovatnoćom inženjerska procena približava stvarnom stanju.
3. Uvođenje informacionog sistema i formiranje odgovarajućih baza podataka od izuzetnog je značaja za preventivno održavanje i ocenu kvaliteta cevnog sistema, kao i spremnosti za upotrebu kotla u celini.

Literatura

[1] M.Arsić, V.Aleksić, A.Sedmak, O.Popović: Ocena pouzdanosti cevnog sistema vrelvodnog kotla na bazi analize stanja, Procesna tehnika 2-3/2000, str. 248-252.
[2] Korhonen R., O. Hietanen: Erosion-corrosion of parallel feed water discharge lines in Lovisa WWR 440, ibid.1994.

SDIBR – Savetovanje 99 Bećići, 24. – 28. 05. 2004

8.26 x 11.69 in

Windows taskbar: Search, Mail, Internet Explorer, File Explorer, Task View, Start, 9:39 AM, ENG, 2/9/2024



300 / 300



71.1%



Customize Tools Sign Comment

Bookmarks

IBR 2004 -
DIJAGNOSTIKA I
EKOLOGIJA

Spisak radova sa
rezimeima

Uputstvo za
korišćenje CD-a

I - Primena IBR-a

II - Ekologija i
praka

III - Dijagnostika i
inspekcija

IV - Oprema,
razvoj i
automatizacija u
IBR-u

V - IBR
standardizacija,
sertifikacija i
menadžment
kvalitetom

